



KÖSTER Kontaktkleber

Jednokomponentowy klej o właściwościach adhezyjnych służący do miejscowego przyklejenia niełamnowanych włókniną folii dachowych KÖSTER ECB / TPO

Właściwości

Gotowy do użycia, jednokomponentowy klej o właściwościach adhezyjnych służący do miejscowego przyklejenia folii dachowych KÖSTER ECB i KÖSTER TPO (nie zespolonych z włókniną od spodu) do różnych podłoży.

KÖSTER-Kontaktkleber nadaje się do stosowania na konstrukcjach pracujących w zakresie od - 30 °C do + 90 °C

Dane techniczne

Kolor	lekko żółty
Temperatura stosowania	+ 5 °C do + 35 °C
Gęstość (20 °C)	0,9 g / cm ³
Lepkość (20 °C)	500 mPa.s (Brookfield)
Punkt zapłonu	< 0 °C
Zawartość części stałych	60 %

Podłoże

Podłoże musi być mocne i solidne, a także pozbawione elementów hamujących wiązanie, takich jak kurz, tłuszcz i oleje. W razie potrzeby należy zastosować KÖSTER-Bitumenvoranstrich do gruntowania podłoża bitumicznego.

Odpowiednimi podłożami są metale, tworzywa sztuczne, beton, mur, materiały na bazie drewna, papy bitumiczne.

W razie wątpliwości należy wykonać klejenie próbne dla określenia przydatności kleju do stosowania na konkretnym podłożu.

Sposób wykonania

KÖSTER Kontaktkleber należy dokładnie wymieszać przed użyciem. Klej nakłada się za pomocą pędzla, szpachli lub wałka na obie sklejane powierzchnie (czyli na spód folii dachowej i na powierzchnię do której kleimy folię).

Począć 5 do 20 minut (w zależności od temperatury) po nałożeniu, aby rozpuszczalniki uległy odparowaniu.

Odpowiedni moment do klejenia można stwierdzić za pomocą testu palcem. Klej kontaktowy KÖSTER powinien być lepki, ale nie powinien przyklejać się do palca

Powierzchnie przeznaczone do klejenia należy teraz ostrożnie i precyzyjnie umieścić w pozycji końcowej, unikając powstawania pęcherzyków powietrza. Późniejsza korekta położenia nie jest już możliwa z uwagi na bardzo silną siłę klejenia.

W celu poprawy przyczepności należy mocno docisnąć folię dachową wałkiem.

Przy klejeniu kontaktowym maksymalny czas otwarty wynosi około jednej godziny

Optymalna temperatura powietrza w czasie aplikacji kleju to +15 °C do +25 °C. Nie stosować w temperaturach poniżej +5 °C.

Przy montażu membran dachowych KÖSTER TPO należy stosować się do zaleceń zawartych w Instrukcji Montażu membran dachowych KÖSTER TPO.

Zużycie

175 - 250 g / m²; na każdy klejony element

Podane zużycie jest wartością średnią. Realna wartość zużycia zależy od metody aplikacji oraz właściwości podłoża. Dokładne zużycie może zostać określone na powierzchniach testowych.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia czyścić benzyną ekstrakcyjną.

Opakowania

RT 102 004 4.5 kg kanister

Przechowywanie

Termin przechowywania min. 9 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach.

Środki ostrożności

KÖSTER Kontaktkleber zawiera łatwopalne rozpuszczalniki organiczne. W czasie aplikacji nosić okulary ochronne oraz rękawice odporne na rozpuszczalniki. Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Trzymać z dala od źródeł ognia i nie palić podczas nakładania. Przed użyciem materiału należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.

Związane instrukcje techniczne

KÖSTER TPO 1.5	Art. nr RT 815
KÖSTER TPO 1.8	Art. nr RT 818
KÖSTER TPO 2.0	Art. nr RT 820
KÖSTER Bitumen Voranstrich	Art. nr W 110 010

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KÖSTER POLSKA, które dostępne są na stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.